

Interflon Fin Super Dry Lube

Univerzális száraz kenőolaj

Termékleírás

Száraz kenést biztosító, nagyon jó tisztító és védőhatású kenőanyag MicPol® technológiával. Kiváló kúszóképességű, feloldja a szennyeződések, megszünteti a nedvességet, a hagyományos kenőanyagoknál jobb és tartósabb kenést biztosít. Egy tiszta, száraz kenőréteget képez, amely nem csöpög, nem hagy foltot és nem vonzza a szennyeződést, a port és a csiszoló anyagokat. Hosszú távon védelmet nyújt a nedvességgel és a korrózióval szemben.

Felhasználási terület

Kiválóan alkalmas a rozsdá és korrózió eltávolítására. Láncok, kábelek, hengerek, orsók, zsanérok, tengelyek, csapszegek, szerszámok, szelepek, napfénytetők, mérőberendezések, tolózárak, fegyverek stb. kenésére. Kiválóan helyettesíti az MoS₂-t vagy a grafitot tartalmazó kenőanyagokat.

Előnyök

- Kisebbsé súrlódás és kopás
- Vízálló
- Használata gazdaságos
- Megelőzi a mozgó alkatrészek/zárak berágódását
- Színtelen/nem hagy foltot
- Feloldja a rozsdát, meglazítja a berágódott alkatrészeket
- Tisztít és meggátolja a korrózióképződést
- Nem tartalmaz klór alapú oldószereket, sem szilikont

Használati utasítás

Használat előtt felrázandó. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerezrel vagy lúgos tisztítószerrel. Nyomja az Interflon Fin Super-t az alkatrésze, pl. láncok, sodronyok, majd hagyja beszivárogni. Egy ronggyal távolítsa el a felesleget.

Figyelem: Ne használjon egyszerre túl sok Interflon Fin Super-t. Egy vékony réteg, melyet alkalomról - alkalomra történő kenéssel felvisszünk hatékonyabb, mint egy vastag kenőréteg.

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Interflon Fin Super Dry Lube

Univerzális száraz kenőanyag

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi és növényi olajok, oldószer, adalékok és MicPol® keveréke.	
Szín	Sárga / barna	
Szag	olajos	
Sűrűség @ 20°C	0.85 g/cm ³	
Dinamikus viszkozitás @ 20°C	64 mPas	ASTM D2983
Kinematikus viszkozitás @ 40°C	10 cSt	ASTM D445
Dermedési pont	<43°C	ASTM D97
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-43°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	170°C	
Súrlódási együttható	0.02-0.06 (MicPol®)	
Dielektromos szilárdság	88 kV/cm	IEC 60156
Vezetőképeség	>2000 pS/m	ASTM D2624
Szavatossági idő*	6 év	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálják.

Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.