

Interflon Fin Super (aeroszol)

Univerzális száraz kenőanyag

Termékleírás

Kiválóan tisztító, kenést és védelmet biztosító, MicPol® technológiával készült száraz kenőanyag. Nagyon jó kúszó tulajdonsága van, feloldja a szennyeződést, megszünteti a nedvességet, jobb és hosszabb kenést biztosít, mint a hagyományos kenőolajok. Egy tiszta, száraz kenőréteget képez, nem csöpög, nem hagy foltot, nem vonzza a szennyeződést és a port, hosszú távú védelmet biztosít a nedvesség és a korrózió ellen.

Felhasználási lehetőségek

Felhasználható tisztításra, rozsdá és korrózió eltávolítására. Láncok, kábelek, burkolatok, hengerek, orsók, zsanérok, tengelyek, kilökö rudak, zárok, szerszámok, szelepek, napfénytetők, mérő berendezések, ajtó tömítések, fegyverek stb. kenésére. Kiválóan helyettesíti az MoS₂-t vagy grafitot tartalmazó kenőanyagokat és a szilikon sprayt.

Előnyök

- Kiseb kopás és súrlódás
- Vízálló
- Használata gazdaságos
- Megelőzi a mozgó alkatrészek/zárok berágódását
- Színtelen/nem hagy foltot
- Feloldja a rozsdát, és meglazítja az berágódott alkatrészeket
- Tisztít és meggátolja a korrózióképződést
- Nem tartalmaz klór alapú oldószereket, sem szilikont
- Aeroszol, bármely pozícióban kifújható

Használati utasítás

Használat előtt felrázandó. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerezrel vagy lúgos tisztítószerrel. Fújja az Interflon Fin Super-t az alkatrészre, pl. láncok, sodronyok, majd hagyja beszívárogni. Egy ronggyal távolítsa el a felesleget.

Figyelem: Nem használjon egyszerre túl sok Interflon Fin Super aeroszolt. Egy vékony réteg, melyet alkalomról - alkalomra utánkenéssel felviszünk hatékonyabb, mint egy vastag kenőréteg.

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Interflon Fin Super (aeroszol)

Univerzális száraz kenőanyag

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi és növényi olajok, oldószer, adalékok és MicPol® keveréke. Propánbután-izobután hajtógáz	
Szín	Sárga / barna	
Szag	Olajos	
Sűrűség @ 20°C	0.85 g/cm ³	
Dinamikus viszkozitás @ 20°C	64 mPas	ASTM D2983
Kinematikus viszkozitás @ 40°C	10 cSt	ASTM D445
Dermedési pont	-43°C	ASTM D97
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-43°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet*	170°C	
Súrlódási együttható	0.02-0.06 (MicPol®)	
Dielektromos szilárdság	88 kV/cm	IEC 60156
Vezetőképeség	>2000 pS/m	ASTM D2624
Szavatossági idő**	4 év	

* A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.

** A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálják.

Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.