

Technikai adatlap

Interflon Food Grease HD2

Nagy teljesítményű zsír és korrózióvédő anyag egyben

Kiválóan tapadó, szintetikus kenőzsír az extrém magas nyomású alkalmazásokra, poros és nedves környezetre, és magas hőmérsékletre. Tökéletesen használható, korrózióvédő szer.

Az Interflon Food Grease HD2 az NSF® ezért teljes biztonsággal felhasználható minden olyan területen, ahol véletlenszerűen előfordulhat az élelmiszerrel történő érintkezés.

Felhasználási terület

Alkalmas csapágyakhoz, csapokhoz és perselyekhez, sodronyokhoz, láncokhoz és még számos olyan felhasználási területre, ahol jellemzően nagy a nyomás. Kiválóan helytáll a poros és nedves környezetben, illetve olyan területeken, ahol a hőmérséklet szintén nehezítő tényező. Példa: autoklávok, halászat, tenger víz, gőz szelepek, mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari gépek, vágóhidak/húsfeldolgozó üzemek, tisztító berendezések, stb., ahol gőzt vagy forró vizet használnak.

Előnyök

- 🔧 Kiváló vízállóság
- 🔧 Kiváló tömítő és antikorrózió tulajdonságok
- 🔧 Ellenáll az extrém nagy nyomásnak
- 🔧 Kiválóan tapad
- 🔧 Hosszabb kenési időközök, használata gazdaságos

Használati utasítás

A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg az alkatrészeket, vagy mossa le az előzőleg használt kenőanyagot. Amennyiben korrózióvédőként használja, egy henger, ecset vagy zsírozó pisztoly segítségével vigye fel a felületre. Automata kenőrendszerekben / berendezésekben is használható (-15 °C-ig).

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	keveréke Szintetikus olajok, sűrítők és, adalékok, MicPol®	
Szín	Bézs	
Sűrűség 20°C	0.97 g/cm3	
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-30°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	180°C	
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	4 év	
Négygolyós hegedési terhelés	400 kg	DIN 51349
Alap olaj viszkozitás 40°C	400 cSt	ASTM D445
DN-faktor	250000	
Cseppenés pont	>280°C	DIN 51801
FE-8 80 kN 75 rpm 500h 80C	Alacsony kopás	DIN 51819 T1-T3
Kenőzsír kód	KPFHC2P-30	DIN 51825
NLGI osztály	2	ASTM D217
Só permet teszt	>300 óra	ASTM B-117
SKF Emcorsztillált vízben	0-0	DIN 51802
Víz kimosódás	3.5%	ASTM D4049
NSF nyilvántartási szám	146691	
NSF	H1	
ISO 21469	Igen	
Halal	Igen	
Kosher	Igen	
Sűrítő anyag	Kalcium-szulfonát	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteink alapján, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetészerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.