

Technikai adatlap

Interflon Grease HD2 (aerosol)

Nagy teljesítményű zsír és korrózióvédő anyag egyben

Kiválóan tapadó, szintetikus kenőzsír az extrém magas nyomású alkalmazásokra, poros és nedves környezetre, és magas hőmérsékletre. Tökéletesen használható, korrózióvédő szer.

Felhasználási terület

Alkalmas a nehéziparban: hidak, gátak kenésére, felhasználható a közlekedési ágazatban, útépitéséknél. Kiváló kis illesztésű csapágyakhoz, csapos és perselyes kötésekhez, daruk gémeihez, illetve olyan nyitott fogaskerekekhez és csapágyakhoz, melyeket rendszeresen éri a (sós) víz stb.

Előnyök

- ◊ Vízálló, tömítő és korrózióálló tulajdonságokkal
- ◊ Ellenáll a nagy nyomásnak
- ◊ Kiválóan tapad
- ◊ Kiváló tartálék-kenési tulajdonság a MicPol® technológiának és a CaCO₃-nak köszönhetően
- ◊ Hosszabb kenési időközök, használata gazdaságos
- ◊ Aeroszol, bármely pozícióban kifújható

Használati utasítás

Használat előtt felrázandó. A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg az alkatrészeket, vagy mossa le az előzőleg használt kenőanyagot. Amennyiben korrózióvédőként használja, vékonyan vigye fel a felületre.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, sűrítők és, adalékok, MicPol®, keveréke	
Szín	Barna	
Sűrűség 20°C	1.00 g/cm ³	
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-25°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet**	160°C	
Szavatossági idő*	6 év	
Négygolyós hegedési terhelés	7500 N	DIN 51350-4
Alap olaj viszkozitás 40°C	200 cSt	ASTM D445
DN-faktor	500000	
Cseppenés pont	>280°C	DIN 51801
Kenőzsír kód	KPF2P-20	DIN 51825
NLGI osztály	2	ASTM D217
SKF Emcorsztillált vízben	0-0	DIN 51802
Vízállóság	0-90	DIN 51807
Víz kimosódás	0%	ASTM D4049
Sűrítő anyag	Kalcium-szulfonát	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garanciája érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket. **A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetészerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.