

Technikai adatlap

Interflon Lube EP+ (aerosol)

Kenőolaj extrém nyomású alkalmazásokhoz

Kiváló kúszóképességű, tartós kenést biztosító kenőolaj MicPol® technológiával, nagy terhelésre. Az Interflon Lube EP+ (aerosol)-al kent láncok zavartalanul és folyamatosan működnek, még azután is, amikor a kenőréteg már nem látható a külső felületen. A rendszeresen Interflon Lube EP+ (aerosol)-al kezelt láncok élettartama jelentősen megnő, akár ötször tartósabbá válnak.

Felhasználási terület

Erős terhelésnek kitett láncok, vezetősínek pl. szállítószalagok, nehézgépjárművek esetén, továbbá ipari berendezéseknél használt emelőláncok, láncalpak, stb. kenésére és védelmére. Szintén használható sodronykötelek, zsanérok, orsók, szállítópályák kenésére és védelmére, illetve még sok más helyre, ahol jellemző az extrém nyomás.

Előnyök

- ☞ Kisebb mértékű kopás nagy terheléskor
- ☞ Nincs akadósúrlódás
- ☞ Nem tapad bele a por
- ☞ Vízálló
- ☞ Kiváló kúszóképesség
- ☞ Jó korrózióvédelem
- ☞ Hosszan tartó kenés
- ☞ Aeroszol, bármely pozícióban kifújható

Használati utasítás

Használat előtt felrázandó. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerrel vagy lúgos tisztítószerrel. Fújja az Interflon Lube EP+ aeroszolt az alkatrészekre és hagyja penetrálódni.

Figyelem: Ne használjon túl sokat. Egy vékony réteg, melyet alkalomról - alkalomra utánkenéssel felviszünk hatékonyabb, mint egy vastag kenőréteg. Egy ronggyal távolítsa el a felesleget.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi és növényi olajok, adalékok, Mic-Pol®, keveréke	
Szín	Barna	
Szag	Mint az olaj	
Sűrűség 20°C	0.89 g/cm ³	
Kinematikus viszkozitás 40°C	120 cSt	ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet**	180°C	
Szavatossági idő*	6 év	
Vezetőképesség	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektromos szilárdság	29 kV/cm	IEC 60156

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 °C alatti tárolási hőmérsékleteket. **A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.